




Wood Be Beautiful

Technical data sheet/Fiche technique Bocage Oak - mixed width planks/planches de largeur mixte



Product parameters/paramètres du produit

- Edge profile/profil de bord: chamfered/chanfreiné
- Thickness/épaisseur: 18mm +/- 5mm
- Maximum length of board/longueur maximale de la planche: 2950mm
- Minimum length of board/longueur minimale de la planche: 550mm
- Maximum width of board/largeur maximale de la planche: 220mm (+/- 2mm tolerance applied to all nominal widths/ tolérance de +/- 2 mm appliquée à toutes les largeurs nominales)
- Minimum width of board/largeur minimale de la planche: 140mm (+/- 2mm tolerance applied to all nominal widths/ tolérance de +/- 2 mm appliquée à toutes les largeurs nominales)
- Maximum diameter for open knots/diamètre maximal pour les nœuds ouverts: 130mm
- Maximum diameter for closed knots/diamètre maximal pour les nœuds fermés: 180mm
- Crack in the length of the board up to 7mm spacing/fissure dans la longueur de la planche jusqu'à un espacement de 7 mm
- Crack in the ends up to 800mm in length and 10mm in spacing/fissure dans les extrémités jusqu'à 800mm de longueur et 10mm d'espacement
- Wormholes are permitted (80% on a board)/les trous de ver sont autorisés (80% sur une planche)
- Kiln dried to a target of 12% (maximum permitted: 15%)/ Séchage jusqu'à un objectif de 12% (maximum autorisé : 15%)
- Extra kiln drying available for underfloor heating/séchage supplémentaire disponible pour le chauffage sous-sol
- Possibility that the wood bleaches around the edges and around the knots/possibilité que le bois blanchisse sur les bords et autour des nœuds
- Saw marks on all boards/marques de scie sur toutes les planches
- Colour variation from board to board typical/variation de couleur d'une planche à l'autre typique
- Stick marks present on boards/ marques de bâton présentes sur les planches
- Sap content up to 20%/aubier jusqu'à 20 %

Note:

All parameters are targets and reasonable variation can be expected. Data is not to be used for specification purposes. This data sheet is a textual representation of a natural product and is not intended to be used for anything but as an informative document. Please refer to the sample for further product definition/Tous les paramètres sont des objectifs et des variations raisonnables peuvent être attendues. Les données ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification. Cette fiche technique est une représentation textuelle d'un produit naturel et n'est pas destinée à être utilisée à autre chose qu'un document informatif. Veuillez vous référer à l'échantillon pour une définition plus détaillée du produit.